



# ISOCONFORT 38 MOB

Panneau semi-rigide à dérouler en laine de verre revêtu d'un voile confort.



## DOMAINE D'APPLICATION ET SOLUTIONS

Isolation thermique et acoustique

Solutions d'isolation thermo-acoustique **MAISONS A OSSATURE BOIS**

✓ [Isolation thermo-acoustique simple couche des murs à ossature bois](#)

## AVANTAGES

Les + Elasticité

Les + Voile confort doux et robuste

## CARACTERISTIQUES

Avis Technique [20/05-80](#)

CE Certificat de conformité n° [1163-CPD-0128](#)

Isolant thermique certifié n° [03/018/342](#)

	Code	Niveau	Unité
Conductivité thermique	λD	0,038	W/(m.K)
Tolérance d'épaisseur	d	T2	
Réaction au feu	Euroclasse	A2-s1,d0	
Absorption d'eau à court terme	WS	< 1	kg/m <sup>2</sup> en 24 h
Perméabilité à la vapeur	MU	1	

## REFERENCES CONDITIONNEMENT ET DISPONIBILITE

Référenc	RD	Epaisse	Longue	Largeu	conditionneme					Disponibili
e	m <sup>2</sup> K/	ur	ur	r	rlx/coli	colis/p	m2/coli	nt	nt	té
Isover	W	mm	m	m	s	al	s	m2/pal		
73342	3,20	120	5,00	0,365	3,00	30,00	5,48	164,25		B
73343	3,20	120	5,00	0,565	2,00	30,00	5,65	169,50		B
73344	4,00	150	4,30	0,365	3,00	30,00	4,71	141,25		B
73345	4,00	150	4,30	0,565	2,00	30,00	4,86	145,77		B
73346	5,30	200	3,00	0,365	3,00	30,00	3,28	98,55		B
73347	5,30	200	3,00	0,40	3,00	30,00	3,60	108,00		B
73349	5,85	220	2,40	0,40	3,00	30,00	2,88	86,40		B

**Disponibilité :** A, produit disponible sur stock. B, produit disponible sur fabrication. C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande.

Les panneaux Isoconfort MOB 38 sont comprimés, roulés puis conditionnés sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palette bois banderolée. Les palettes peuvent être stockées temporairement à l'extérieur, sous réserve d'un film de protection en bon état et sur un site peu exposé aux intempéries permettant l'évacuation des eaux pluviales.

